



**ESPECIFICACION TECNICA DE PRODUCTO
LINEA ARQUITECTONICA
ESMALTES SINTETICOS PLUS+**

FECHA: 2015-04-23

CODIGO: GT-ET- 03-006

VERSION: 1

PAG 1 DE 2

CARACTERISTICAS	
Esmalte Sintético Brillante de secamiento al aire, elaborado de acuerdo a la Norma ICONTEC 1283.	
COMPOSICION QUIMICA	
Resinas alquídicas, pigmentos orgánicos e inorgánicos, solventes, agentes secantes y aditivos	
USO	
Ideal para pintar superficies metálicas y de madera, en ambientes interiores y exteriores (muebles, maquinaria, puertas, etc.).	
REFERENCIAS	E-301, E-302, E-303, E-304, E-305, E-306, E-307, E-308, E-309, E-310, E-311, E-314, E-315, E-316, E-317, E-318
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
COLOR	Blanco, Negro, Gris, Amarillo, Caoba, Rojo Bermellón, Verde Esmeralda, Azul Claro, Azul Oscuro, Naranja, Marfil, Verde Primavera, Tabaco Claro, Vino Tinto, Ocre y Wengue.
CONTENIDO DE SÓLIDOS	49 ± 1% en peso
VISCOSIDAD	95-100 Unidades Krebs (25°C)
PESO POR GALON	3.4-4.0 kg/gal (25°C) varia de acuerdo con el color
MOLIENDA	7 Unidades Hegman Mínimo
ADHERENCIA	90% Mínimo
RENDIMIENTO A 2 MIL (SECO)	40 m ² /gal
SECAMIENTO A 19°C y 60% H.R.	5 Horas al tacto 8 Horas al manejo 12 Horas para repintar
BRILLO A 60°	85 Mínimo
MODO DE EMPLEO:	
Preparación de la Superficie: Para pintar sobre superficies metálicas deben eliminarse completamente mugre, grasa, óxido o cualquier otro tipo de suciedad. Aplique Anticorrosivo EVERY y una vez seco aplique Esmalte Sintético Plus + EVERY del color deseado. Aplicar segundas manos luego de 12 Horas. Antes de utilizarse sobre superficies brillantes es aconsejable lijarlas suavemente para eliminar el brillo y mejorar la adherencia. Aplicación: pistola, brocha o rodillo. Dilución: diluir con ¼ de varsol por galón de esmalte o hasta la viscosidad deseada. Una vez ha secado completamente resiste el ataque de agentes químicos tales como gasolina, varsol, grasas, aceites, etc. Tiene excelente flexibilidad, resistencia al rayado y a los golpes. Limpieza del equipo: lavar con varsol o Thinner 2301 de CENTRAL DE DISOLVENTES inmediatamente después de usar el equipo.	
RECOMENDACIONES	
Para evitar la formación de natas, agregue sin agitar una pequeña cantidad de varsol al sobrante antes de almacenarlo. Nunca deje destapado o mal tapado el envase luego de usarlo.	
PRECAUCIONES	
Contiene productos inflamables. Manténgase fuera del alcance de los niños en un lugar fresco y alejado del fuego. Evite el contacto con la piel y los ojos o la exposición prolongada a sus vapores. Debe utilizarse en lugares bien ventilados.	
TOXICOLOGIA	
Producto tóxico por inhalación o ingestión, irritante de la piel y los ojos.	

NOTA: La anterior información es suministrada únicamente con el propósito de ilustrar al usuario acerca de las características del producto. Los consumidores deberán realizar sus propias pruebas y/o análisis para determinar el comportamiento de éste producto en sus objetivos específicos. Pinturas Every S.A.S. no se responsabiliza por usos fuera de las especificaciones dadas.



**ESPECIFICACION TECNICA DE PRODUCTO
LINEA ARQUITECTONICA
ESMALTES SINTETICOS PLUS+**

FECHA: 2015-04-23

CODIGO: GT-ET-03-006

VERSION: 1

PAG 1 DE 2

MANIPULACION

Se recomienda usar guantes de caucho y respirador provisto de cartuchos filtrantes para gases y vapores orgánicos. El sitio de trabajo debe tener muy buena ventilación. Si la piel ha estado expuesta al Esmalte sin la protección debida, debe lavarse con agua y jabón. Si se desea, pueden usarse cremas protectoras.

LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

NOTA: La anterior información es suministrada únicamente con el propósito de ilustrar al usuario acerca de las características del producto. Los consumidores deberán realizar sus propias pruebas y/o análisis para determinar el comportamiento de éste producto en sus objetivos específicos. Pinturas Every S.A.S, no se responsabiliza por usos fuera de las especificaciones dadas.