

	FOR-PE-GT-123	Versión 0
	FICHA TECNICA RESINAS RESINA MEDIA DE SOYA AL 50% RA-23	

DESCRIPCION GENERAL	CARACTERISTICAS
Resina alquídica media en soya, diluida en varsol. Se emplea en la fabricación de esmaltes y anticorrosivos. Para uso interior y exterior	Posee buen brillo, resistencia a la intemperie, flexibilidad, dureza y buen secado.
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
PROPIEDADES	ESPECIFICACION
VISCOSIDAD GARDNER (25 °C)	Z5 – Z7
VALOR ACIDO (mg KOH/g muestra)	≤ 12
COLOR GARDNER	≤ 5
% SÓLIDOS	49 – 52
APARIENCIA	Traslúcida
PESO/GALON (25 °C)	3.47 – 3.53
COLOFONIA O DERIVADOS	Ausentes
MODIFICANTES FENOLICOS	Ausentes
SOLUBILIDAD EN ALIFATICOS	Infinita
SOLUBILIDAD EN AROMATICOS	Infinita
ALMACENAMIENTO	TOXICOLOGIA
Almacenar en lugar en lugar ventilado, fresco y seco a una temperatura no mayor a 30 °C. Manténgase protegido de toda fuente de contaminación, calor, chispas o llamas.	Producto tóxico por inhalación, ingestión o contacto prolongado. Irritante de la piel, los ojos y las vías respiratorias. Debe manipularse con guantes y protección respiratoria.
PRESENTACION	
Tambor metálico de 180 Kilos netos	
<p>NOTA: La anterior información es suministrada únicamente con el propósito de ilustrar al usuario acerca de las características del producto. Los consumidores deberán realizar sus propias pruebas y/o análisis para determinar el comportamiento de este producto en sus objetivos específicos. PINTURAS EVERY S.A.S. no se responsabiliza por usos fuera de las especificaciones dadas.</p>	